

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Bautech CONTACTO™

Preparat szczepno-gruntujący na podłogi i ściany

OPIS SYSTEMU

Bautech CONTACTO™ jest gotową do użycia mieszaniną wysokiej jakości żywic akrylowych, środków hydrofobizujących, wypełniaczy mineralnych, pigmentów oraz konserwantów.

ZASTOSOWANIE

- Do gruntowania podłogi w celu utworzenia warstwy szczepnej przed nałożeniem cienkowarstwowych systemów mineralnych, w tym mikrocementów Bautech.
- Do wyrównywania chłonności niejednorodnych podłogi.
- Do stosowania na podłogach i ścianach

WŁAŚCIWOŚCI

- Uszczelnia, wzmacnia i uszorstnia podłoże Zwiększa przyczepność do podłoża
- Możliwość aplikacji na różne podłoża (tynki mineralne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, powierzchnie drewniane, metalowe, szklane)
- Ułatwia rozprowadzanie nanoszonych zapraw, polepsza rozpląt zapraw samopoziomujących
- Paroprzepuszczalny
- Gotowy do użycia
- Łatwy w aplikacji
- Kolor biały lub szary
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

WARUNKI WYKONANIA

- Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +15°C do +25°C.
- Czas schnięcia w temperaturze +20°C wynosi 1-2 godz.
- Powierzchnię chronić przed oddziaływaniem wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze od +5°C do +25°C w suchym pomieszczeniu. Chronić przed przemrożeniem i wpływami bezpośredniego nasłonecznienia, które skutkują zmianami parametrów aplikacyjnych wyrobu.

DANE TECHNICZNE

Zużycie (2 warstwy):	Ściany: od 0,3 kg/m ²
	Podłogi: od 0,5 kg/m ²
Gęstość:	ok. 1,7 g/cm ³
Przepuszczalność pary wodnej:	Kategoria V ₂
Absorpcja wody:	Kategoria W ₃

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane.
- Wilgotność podłoża: betony jastrychy i tynki, <=4%; podłoża gipsowe <=1% i anhydrytowe <0,5%.
- Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń. Podłoże należy oczyścić mechanicznie np.: przez śrutowanie, frezowanie lub szlifowanie. Podłoża zatuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoże, mogące ulegać spękanom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć.
- Podłoże powinno być również zabezpieczone przed możliwością kapilarnego podciągania wody lub zawilgocenia z innych przyczyn.

SPOSÓB WYKONANIA

Zawartość opakowania dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji a następnie należy nanosić w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Podkład można aplikować wałkiem lub pędzlem. Każdą warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Czas schnięcia zależy od chłonności podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Zaleca się aplikację dwóch warstw. Ostatni etap gruntowania należy powtórzyć, jeśli warstwa wykończeniowa będzie nakładana później niż 24 godziny od zakończenia gruntowania. UWAGA: Zbyt krótki czas wysychania, niska temperatura powietrza i podłoża, przeciąg, wysoka wilgotność mogą powodować uszkodzenia w warstwie gruntu i w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych w mokrej zaprawie oraz możliwość pojawienia się spękań i odspojień.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami i przepisami BHP. Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni używać ubrań, butów,

okularów i rękawic ochronnych. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki produktu.

OPAKOWANIA

4 kg, 10 kg

	
BAUTECH Sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno 19	
EN 15824: 2017 Deklaracja Właściwości Użytkowych 02-02-20 NKITW: BAUTECH CREATIVO WALL (BAUTECH CONTACTO, BAUTECH CREATIVO WALL, BAUTECH CREATIVO COLOR GEL, BAUTECH BAUPUR 600LV) Zastosowanie: Tynk wewnętrzny produkowany fabrycznie do stosowania na ścianach, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych.	
Przyczepność	≥3 MPa
Reakcja na ogień	Klasa E

INFORMACJE DODATKOWE

Producent gwarantuje jakość produktu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania i wbudowania. Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH®. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH®. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH® nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym BAUTECH®.

